

Catacure KL

促进剂

概述

Catacure KL 为一高效的聚氨酯固化促进剂，适用于聚氨酯涂料、接着剂和填缝剂。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 有机锡化合物溶液
外观	: 澄清液体
不挥发份	: 48.5 - 50.5%
溶剂	: 乙二醇单乙醚醋酸酯
比重	: 0.98 - 1.01
折射率	: 1.428 - 1.438 (25°C)

特性与用途

- 能促进异氰酸酯与活性氢的反应，常用于双组份与潮气固化聚氨酯涂料的固化促进剂。
- 对于一些以胺类作为促进剂的聚氨酯体系，可并用 Catacure KL 以达到更快速固化的要求。

适用范围

- 双组份聚氨酯涂料
- 湿气固化聚氨酯涂料

添加量与使用方法

- 一般为对羟基树脂固体份的 0.2%，或对全量 0.02 - 0.1%。
- 正确的添加量应视羟基树脂或异氰酸酯的反应速率而增减。

包装

净重: 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C，低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请水浴加热至澄清状态搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起保质期 18 个月。

安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

注意

Catacure KL 对固化时间的缩短有一定的极限，当用量持续增加时可能会缩短活化期，使用前请仔细评估。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性