

# Catacure TIN-22

## 促进剂

### 概 述

Catacure TIN-22 为高效能锡类促进剂，适用于聚氨酯涂料。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 四价有机锡化合物  
外观 : 黄色澄清液体  
不挥发份 : 96 - 100%  
比重 : 1.02 - 1.07

### 特性与用途

促进羟基树脂与聚异氰酸酯的反应，缩短固化时间。

### 适用范围

- 双组份聚氨酯
- 潮气固化型聚氨酯

### 添加量与使用方法

- 对树脂添加 0.005 - 0.3%。
- 促进效果与羟基树脂、聚异氰酸酯反应性、温度等有关，请预先试验。
- 如需稀释使用，请以芳香族碳氢溶剂或酯类溶剂，如 NBAC（乙酸正丁酯）、PMP（丙二醇甲醚丙酸酯）稀释，并于当日使用完毕。

### 包 装

净重：30 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C，低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性